



Technisch merkblad
Artikelnummer 2730-2735

Induline DL-650

Dekkende verf, oplosmiddelhoudend, als tussen –en eindafwerking

Producteigenschappen

Alkydharsverf met goed vullende eigenschappen, van hoge kwaliteit, weerbestendig, duurzaam elastisch en gemakkelijk te verwerken. Getest volgens DIN EN 71-3 „veiligheid van Speelgoed-migratie van bepaalde elementen.

Opmerking

Vooraf bij seriematige productie goed op ontluftung en ventilatie letten om een goede droging en doorharding te bereiken. Afdichtingsprofielen c.q. producten moeten zich verdragen met het verfproduct en mogen pas dan worden aangebracht indien het verfsysteem c.q. de verflaag volledig is doorgehard. Door het opzetten van een proef kleur en verdraagzaamheid met de ondergrond testen.

Reclamaties t.a.v. kleur worden door ons alleen erkend indien vooraf aan het object een proef is opgezet en de resultaten hiervan bij ons zijn aange-meld. Na verwerking is reclamatie t.a.v. kleur niet meer mogelijk.

Toepassing

Met name voor geveltimmerwerk zoals ramen, deuren, kozijnen maar ook voor betimmering, binnen en buiten, op naald- en loofhout als tussenlaag en eindafwerking

VOS-gehalte

EU-grenswaarde voor het product (kat.A/d): 400gr./l. (2007). Dit product bevat maximaal 399 gr./l. VOS.

Technische gegevens

Soortelijke massa:	ca. 1,1 gr/cm ³ bij +20°C
Viscositeit:	thixotroop
Bindmiddel:	alkydharscombinaties
Pigment:	titaandioxide
Glansgraad:	zijdeglans
Vlampunt:	ca. 38°C
Verpakking:	bussen van 5 l. en 20 l.
Kleuren:	2730 wit, 2735 speciale kleuren

Verwerking

Het hout moet schoon, vet, was-, siliconenvrij zijn. Naaldhout alsook andere schimmelgevoelige houtsoorten buiten eerst met een houtimpregneermiddel voorbehandelen. Op de goed voorbereekte ondergrond wordt het materiaal d.m.v. airless-,airmix- of hot airless spuitmethode aangebracht. De houtvochtigheid bij naald-hout mag niet meer als 15% en bij loofhout niet meer als 12% bedragen. Bij twee lagen, tussen de lagen onderling licht schuren.

Het beste spuitresultaat wordt verkregen met de volgende nozzels: 0,279 mm = 0,011 inch of 0,33 mm = 0,013 inch bij een druk van 70-90 bar.

Droging

Stofdroog: circa 2 uur
Kleefvrij: circa 6 uur
Overschilderbaar: circa 12 uur
Gemeten bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Lage temperaturen en hogere luchtvochtigheid vertragen de droging.

Verdunning

Induline DL-650 is gebruiksklaar en moet niet verdund worden.

Opslag

In gesloten, originele verpakking, koel en droog opgeslagen tenminste 2 jaar.

Reiniging gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V101 reinigen. Productrestanten conform voorschriften afvoeren.

Verpakking, verbruik en opslag

Verbruik

Aanbevolen hoeveelheid:
100 – 150 ml/m² per Laag

Natte Laagdikte:
100 – 150 µm per laag

Droge laagdikte:
40 – 60 µm per laag

2730-2735

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbild geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopsvoorwaarden (VVVF).

Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.