



Technisch merkblad
Artikelnummer 2496

Induline GW-201 WF.NL

Sealer/grondering op waterbasis, isolerend,
RAL 9001

Producteigenschappen

Waterverdunbare, extreem goed dekkende grondering, isolerend tegen houtinhoudstoffen, met bijzonder goede vloeieigenschappen.

Toepassing

Induline GW 201 WF.NL wordt gebruikt als flowcoatproduct om houtinhoudkleurstoffen te isoleren voor alle houtsoorten buiten, welke niet statisch belast worden.

Voor het behandelen van geveltimmerwerk en betimmeringen, zoals kozijnen, deuren, voor houtsoorten zoals merbau meranti, iroko en mahonie. Bij andere houtsoorten eventueel 2 keer opbrengen.

Verwerking

Kwasten dompelen, vloeien, spuiten. Induline GW 201 WF.NL is kant-en-klaar. Kan direct verwerkt worden, indien noodzakelijk tot 25% met water verdunnen bij dompelen of vloeien middels de flowcoater.

De ondergrond moet ontdaan zijn van vet, was, vervuiling en stof.

Induline GW 201 WF.NL goed roeren tijdens de verwerking en na werkonderbrekingen.

Verwerkingstemperatuur + 15°C tot + 30°C (oppervlaktetemperatuur van de ondergrond) materiaal van +15 tot +20°C. Door het opzetten van een proef c.q. proefspuiten de verdraagzaamheid met de ondergrond testen.

Technische gegevens

Voluminieke massa:	ca. 1,22 gr/cm ³ bij 20°C
Geur:	karakteristiek eigen geur
Kleur:	RAL 9001

Opmerking:

Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten. In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk.

Opmerking

Alle te behandelen hout, zoals kozijnen, ramen, deuren, betimmeringen dienen te voldoen aan de eisen vermeld in de KVT '95 en BRL 0801 en 0803 "Houten gevelelementen". Bij eikenhout is het mogelijk dat door de houtinhoudstoffen bij toepassing van waterverdunbare verfsystemen donkere verkleuringen optreden. Vooraf ook op andere houtsoorten een proef opzetten.

Niet verwerken op plaatsen waar gevaar bestaat voor bodemvervuiling. Het product mag niet in grond- en/of oppervlaktewater komen.

Reclamaties ten aanzien van kleur worden door ons alleen erkend indien vooraf een proef is opgezet en de resultaten hiervan bij ons zijn aangemeld. Na verwerking is reclamatie ten aanzien van kleuren niet meer mogelijk.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch.

Wij staan ervoor in dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Remmers heeft toegezegd, mits de onzerzijds geschreven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing.

Droging

Ca. 4 uur bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid kan de droging wezenlijk vertragen.

Geforceerde droging in droogkamers 30°C, ca. 45 minuten.

Verdunning

Indien noodzakelijk maximaal 30% water toevoegen.

Gereedschap en reiniging

Kwast, dompelbakken, vloeipompen, vacumat.

Direct na gebruik met water reinigen. Restanten conform voorschrift afvoeren.

Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking

bussen van 20, 60 en 200 liter,

Verbruik

160 – 200 ml/m².

Opslag

in gesloten, originele verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen, tenminste 6 maand.

VOS-gehalte

EU-grenswaarde voor het product

(cat..A/g):

50 gr/ltr (2007) / 30 gr/ltr (2010).

Dit product bevat maximaal 25 gr/ltr VOS.

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Productcode: M-GP01

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.
U bent in het bezit van onze algemene verkoopsvoorwaarden (VVVF).
Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.